



ВОСК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Характеристика: воск для бани и сауны содержит карнаубский, пчелиный воски. Предназначен для обработки поверхностей подвергающихся высоким температурам (до 120 °С) и частому воздействию влаги. Может использоваться в саунах, парилках, банях. Сохраняет естественный запах дерева. Создает матовую «дышащую» поверхность, не образует полимерной пленки при покрытии. Глубоко проникая в структуру дерева, образует плотный защитный слой и подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности. Придает обработанной поверхности антистатические, грязеотталкивающие и устойчивые к царапинам свойства. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется.

Состав: Масло льняное полимеризованное, карнаубский воск, пчелиный воск, микровоски, сиккативы (осушители).

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302. Предварительная шлифовка мебельных поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 80-120.

Способ применения: воск для бани и сауны "MAZ-SLO" готов к применению. Наносится тонким и равномерным слоем безворсовой тканью или с помощью полировальной машины. После нанесения необходимо распределить и отполировать поверхность не допуская разводов. Для поверхностей подверженных высоким нагрузкам, может понадобиться второй слой воска.

Время высыхания: высыхает через 3-6 часов, готовность к легкой нагрузке. Полная нагрузка через 24 часа.

Расход: Первый слой ≈ 20* мл/м.кв. (50 м.кв./л)
Второй слой ≈ 10* мл/м.кв. (100 м.кв./л)
* - зависит от качества шлифования поверхности.

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные мастикой выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: Всегда проводите предварительные выкрасы и испытания воска, оттенок зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.